

2K Regular Build Primer

4:1

Numero de Producto:

**Boca de punta de fusil para Pistola
Rociadora de Pintar: 1:4 - 2.0**

#6500-1B Buff/Yellow Gallon

#6520-1G Gray- Gallon

#6501-4 Activator- Quart

Mezclar:

4:1

4 pintura base de partes a 1 activador de la parte. Mezcle/activador de conmoción muy bien por lo menos un minuto. Esta pintura base puede ser reducida con reducers de urethane de SPI 870,885 y 895. No reduzca más de 25 %.

Rociar:

Mezcle sólo lo que usted necesita inmediatamente y limpia el fusil cuando es terminado. Rocíe una capa mojada llena y permitir que lo destellasen . Rocíe un suma de dos o tres capas que están seguras permitir que cada destello de capas antes de rociar la próxima capa. Los tiempos rápidos variarán de 3-5 minutos que dependen de temperatura.

Sanding:

Según cómo usted lo aplicara y temperatura actual esta pintura base debe estar lista a la arena en 30 minutos.

Conserve la Vida:

La vida buena de la olla de acerca de 45-60 minutos en 75°.

El invierno:

Agregue 2oz of #900-4 Polar Accelerator en tiendas con calor inadecuado.

Verano:

Agregué 2-4oz de SPI Urethane reducer #885 por cuarto de galón si agujeros son un problema.