

Plastic Adhesion Promoter

Numero de parte:

600-4 Cuarto (tipo de activator)

VOC:

2:1 voc prepárese para rociar en el fusil y reunir California 2009 con las nuevas reglas del VOC.

El Período de conservación:

Almacenado en temperatura fija con la cima selló período de conservación bueno debe ser por lo menos 12 meses.

Mezclar:

Prepárese para Rociar

No agregue cualquier otro producto ni reducir a este producto.

Vierta algún producto no usado del fusil en la lata inmediatamente y limpie el fusil.

Uso:

Utilice para toda la interior de partes o exterior no imprimado plástico como TPO, TEO, PE, PP, UR, etc.

Preparar:

Para el sanding y limpieza utiliza una almohadilla gris de arrastre de pies en conjunción con un producto de pasta de sanding como Material de Arrastre de pies de Presta o cualquier otra marca. La arena los parachoques enteros entonces aclaran con agua y permiten secar. Una vez que se seco entonces lave con #700-1 Waterborne removedor de cera y grasa, deje sacar. **No utilice un espíritus solventborne/minerales como cera y quita grasas sino usar #710.**

Utilizar un golpe aéreo limpio de la línea seca los parachoques con tela de tachuela. Aplicar un abrigo mediano de #60 Plastic Adhesion Promoter al parachoques, dejar secar por 5-10 minutos y luego volver aplicar el segundo abrigo mediano.

Después de permitir secar durante 15 minutos usted puede aplicar el producto de capa de su elección como epoxi, la pintura base, la base o pintura sola.

Debe revestir este producto dentro de 4 horas de último abrigo o arrastrar al promotor de adhesión y rociar un más abrigo antes de pintar.

Las notas:

Este producto trabajará con sistema alto de pintura de grado pero no trabajará con ácido al agua fuerte pinturas bases, laquean capa de tipo.

El producto puede ser horneado hasta 140 grados hasta 30 minutos.

Para bordear de pluma: El producto puede ser utilizado para marcar y este producto en la pintura de sanded no afectará adhesión.