

# TURBO CLEAR

**3:1:1**

**Boca de punta de fusil para Pistola**

**Rociadora de Pintar: 1.4 o 1.5**

## **Numero de Producto:**

#5500-13/4 Gallón de Clear

#5501-4 Cuarto Rapido Activator

#5502-4Cuarto Mediano Activator

#5503-4 Cuarto Lento Activator

## **Mezcla:**

3:1:1 Mezclar 3 partes de Turbo Clear a 1 parte de Turbo Clear Activator a 1 parte de SPI Urethane Reducer. Usar SPI Urethane Reducer. Usar SPI Urethane Reducers #860, 870, 885, o 895 dependiendo en la temperatura.

## **VOC:**

3.4 VOC cuando mezcla 3:1 sin reducir o 4.2 VOC cuando mezcla 3:1:1 con reducir.

## **Uso:**

- Turbo Clear es un adelanto que es agua como claridad no cambiará o dejara marcas blanca los trabajos y es sinceramente un a dos abrigo de sólidos de clear.
- Turbo Clear puede ser usado en lugares de reparación Clear o un completo clear con la selección apropiada de activadores y velocidades apropiadas de Urethane Reducers.
- Tubo Clear puede ser hecho por usted, secar en cualquier velocidad para acomodar sus condiciones de tienda y puesto. Debe experimentar con este clear cambiando activadores y la velocidad del reducer de urethane para llevar al máximo su producción.

## **Rociar:**

Turbo Clear los rocíos son tan fácilmente como nuestro 4000 Universal Claro y es CASI imposible de correr! Ajuste su fusil tan los rocíos claros alisan con ninguna cáscara de naranja y colocan el primer abrigo cómo desea que se mire. Permita el primer destello de abrigo 3-10 minutos que dependen de la temperatura y velocidad de activador y velocidad del reducir de urethane que utilizaron. Rociar el segundo abrigo de la misma manera.

### **Secar:**

Con Medium Activator a 75 grados el clear esta preparado para dar brillo en 1-2 horas o volver a aplicar en una hora. Hornee opciones en 100-125 grados durante 10-15 minutos y cuando el metal refresque a la temperatura del ambiente está listo para dar brillo o para entregar. **No hornee este claro en temperaturas altas o limite el tiempo a 5-10 minutos es el máximo.**

### **Dar Brillo:**

Este clear da brillo muy bien y debe dar brillo nuevamente en dos semanas dar brillo pro cuatro horas después de haber rociado.