

Turbo 2K High Build Primer

100% curado en 3 horas a 75 grados!

4:1:1

Boca de punta de fusil para Pistola

Rociadora de Pintar: 1.5- 2.0

Numero de Productos:

#6300-1 Gris- Galón

#6310-1 Negro – Galón

#6320-1 Blanco- Galón

#6350-4 Activator- Galón

Mezclar:

4:1:1- Prepárese para rociar

Utilice cualquier SPI 870.885 o 895 reducers de urethane para reducir esta pintura base. Esta cantidad de reducir usted escoge agregar cantidad que necesite.

4:1- Para arrollar aplicaciones

Uso:

Turbo Primer también puede ser mezclado 4:1 sin utilizar reducir. Si rociado correctamente esta pintura base impondrá como una base de abrigo y secará con un medio-brillo.

Conserve la Vida:

60 minutos @ 70 grados en el conservador de la vida es disminuido si el reducir no es usado!

Rociar:

Rocíe un abrigo mojado y permítalo que destelle, entonces aplica el próximo abrigo. ¡Es muy importante que cada abrigo se destelle apropiadamente!

Sanding:

Con la **temperatura metálica** @ 75 grados esta pintura base puede ser mojada sanded o seca sanded en 30-45 minutos.

El Calor del verano:

Con atención más alta de fin de paga de temperatura a la grado/temperatura de reducir que usted utiliza! Utilice un grado más despacio; una regla empírica buena es el uso el grado/temperatura que usted utilizaría en el base de abrigo para la misma área de tamaño con la temperatura presente.

Estas arenas de la pintura base en alrededor de 30 minutos quiere nuestras pinturas bases, pero integra el nuevo híper que es encontrado en nuestro Turbo Clear. **Otras Pinturas de bases tienen una curación total fuera de "días" mientras esta pintura base es curada totalmente en 3-4 horas.**